

Profilwerkstoff

SALAMANDER-Kunststoff-Fensterprofile werden aus hochschlagzäh modifiziertem Hart-PVC entsprechend den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für Kunststoff-Fensterprofile RAL-GZ 716/1 hergestellt.

Formmasse:

Durchgefärbte Hart-PVC-Formmasse in weiß, braun und Sonderfarben (z. B. cremeweiß, ocker).

Bezeichnung nach DIN EN ISO 1163-1:

Formmasse ISO 1163-PVGU, EDLP, 082-25-28

PVC = Polyvinylchlorid

U = Hart (weichmacherfrei)

E = Extrusion

D = Pulver

L = licht- und witterungsbeständig stabilisiert

P = schlagzäh modifiziert

Die SALAMANDER Formmasse übertrifft die Anforderungen der RAL-GZ 716/1.

PVC-Art		Lieferform		Verarbeitung	
Buchstabe	Bedeutung	Buchstabe	Bedeutung	Buchstabe	Bedeutung
U	weichmacherfrei	D	Pulver	E	Extrusion
Vicat-Erweichungs- mindestens		Kerbschlagzähigkeit temperaturVST/B		Biege-E-Modul mindestens	
Ziffer	°C	Ziffer	kJ/m	Ziffer	N/mm
082	>80 <84	25	>20	28	>2500

Prüfung an Pressplatten